



アクリル系

気密・防水用粘着テープ

No. **852N**

アクリル系両面粘着

No. **851N**

アクリル系片面粘着

日本窯業外装材協会
推奨品



No. **852N**

リンレイ両面粘着テープNo.852N・片面粘着テープNo.851Nは、従来のブチル系粘着剤に替わるアクリル系のノントルエンタイプの粘着剤を使用し、強粘着タイプで耐候性・作業性に優れた環境共生タイプの気密・防水用粘着テープです。

環境に配慮しています

室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。

手で簡単に切れます

手切れ性のある芯材を使用していますので、カッターなどをせずに切れます。

高い耐久性です

耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。

強い粘着力です

サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。

重ね貼りができます

従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため、貼り合せ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。



No. **851N**

高い防水性と気密性で 強い家づくりをバックアップします。

防水 サッシまわりのシール

防水 目地の水漏れ防止シール

防水 胴差部のシール

防水 2×4パネルや耐熱板の継ぎ目シール



気密 気密シートの継ぎ目

気密 気密シートと材木の隙間シール

気密 防風シートの継ぎ目シール

気密・防水用粘着テープ

No.852N
アクリル系両面粘着

No.851N
アクリル系片面粘着

標準サイズ

テープ	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(c/s)
No.852N	0.215	50	20	24R
		75	20	18R
No.851N	0.165	100	20	12R

一般物性

測定項目		No.852N・No.851N		測定条件
粘着力 N/20mm (gf/20mm)	SUS	22.54 (2300)		テープ幅 20mm 2kgロール1往復圧着 300mm/min・180° 剥離
保持力 mm	SUS	0.75		40°C/500g/1時間 25×25
ボールタック		24/32		J.DOW氏法(1/32)

耐久試験

テープを90°Cの雰囲気下に放置した後の粘着力を測定し、老化試験を行い、被着体に貼り合せた後24時間放置後の粘着力を測定 (N/25)

90°C老化促進 日数	No.852N・No.851N				他社品				他社ブチルゴム品			
	初期	7	14	30	初期	7	14	30	初期	7	14	30
SUS板	34.57	34.50	34.25	34.17	35.05	29.67	28.50	27.45	40.33	26.83	22.45	19.87
ベニヤ板	27.67	28.50	28.50	29.00	25.83	24.83	20.33	20.00	32.85	23.50	19.48	16.38
アルミ板	35.33	34.97	35.45	35.33	30.25	29.20	28.25	27.58	20.04	18.50	15.45	12.00
透湿シート	24.83	24.25	23.87	22.65	10.40	10.23	9.75	8.56	24.25	22.38	20.25	14.00

窯業系サイディング用防水テープ試験

試験項目	試験結果		試験方法
保持力試験 (mm) 規格値 5mm以内	-10°C	0.0	NYG S-0010 3.4 幅25mm×150mmを2kgロールで1往復させて圧着し 貼り合せJIS Z 0237に準拠し測定する。
	0°C	0.0	
	30°C	0.0	
	60°C	0.7	
密着性試験	木材	隙間及び膨潤無し	NYG S-0010 3.5 幅25mm×300mmを2kgロールで1往復させて圧着し 貼り合せ20分後60°C±3°Cに5日間保存した後取出し 隙間及び膨潤の有無を観察する。
	アルミ	隙間及び膨潤無し	
防水試験	水漏れ無し		NYG S-0010 3.6 防水テープと被着体(透湿防水シート)を濾紙と耐水板上に貼り、2kgロールを 1往復させて圧着し、貼り合せ20分後ステープルを打ち込み、被着体を槽状にして 着色水を水柱高さ10mm注水して7日間保存し、水漏れの有無を観察する。

※上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

●本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは製品改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●印刷のため色調は実物と異なることがあります。



本社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13リンレイ日本橋ビル TEL 03-3663-1200
 東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13リンレイ日本橋ビル TEL 03-3663-0071
 大阪支店 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2-1-10 TEL 06-6396-4881
 札幌営業所 〒064-0913 札幌市中央区南13条西9-1-12 TEL 011-518-4733
 仙台営業所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-4-23 上杉佐半ビル TEL 022-214-5681
 宇都宮営業所 〒320-0027 宇都宮市埜田4-8-4 TEL 028-622-6398
 名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-8-14 TEL 052-581-5033
 福岡営業所 〒819-0022 福岡市西区福重3-21-35 TEL 092-884-0181